



Klinkefuge

- Til keramiske væg- og gulvklinter, rustikke fliser og natursten mv.
- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder fra 5 mm til 20 mm
- Giver en grovkornet rustik fuge

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,0 mm.

Farver

Leveres i grå og lysegrå.
Fugefarvenøgle kan rekvireres.

Forbrug

Flisestørrelse	Kg pr. m ²
50 x 50 x 5 mm / 5 mm	ca. 1,9
100 x 100 x 7 mm / 6 mm	ca. 1,7
150 x 150 x 7 mm / 10 mm	ca. 1,9
200 x 200 x 7 mm / 12 mm	ca. 1,7
300 x 300 x 10 mm / 20 mm	ca. 2,6

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. Ved fugebredder under 5 mm anbefales Alfix CeraFill 5 colour eller Alfix CeraFill 10 colour.

Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Oprøring foretages med 0,20 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.

Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse.

Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

Alfix CeraFill 20 påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.

Når fugemassen er overfladetør, indenfor 1 time, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'.

Bemærk!

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås.

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Rengøring

Rester af Alfix CeraFill 20 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelse

Produktinfo for:

- Alfix CeraFill 5 colour
- Alfix CeraFill 10 colour

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur +5°C - +25°C

Densitet 2,1 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid 3 - 4 timer ved +20°C

Belastbar/ gangbar Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar Efter 14 døgn ved +20°C

Lagring Min. 12 måneder i uåbnet emballage