

PRODUKTBLAD



- Færdigblandet mørtel
- Klar til brug
- Tilsæt kun vand

Anvendelsesområde

Cempexo Opmuringsmørtel anvendes primært som muremørtel til opmuring af teglsten og kalksandsten.

Produktbeskrivelse

Cempexo Opmuringsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder hydratkalk, portlandcement, 0-4 mm ovntørret bakkesand. Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under produktoversigt.

Produktegenskaber

Deklarerede egenskaber

Vandtilsætning: Ca. 16 % (ca. 2,4 liter pr. 15 kg tørmørtel)

Brugsklar mørtel: ca. 9 liter pr. sæk

Brugstid efter blanding (ved 20 °C): 60 minutter

Styrker

I henhold til ydeevnedeklaration (DoP).

Produktoversigt

Holdbarhed

- 12 måneder fra produktionsdato.

Opbevaring

- Tørt og uåbnet. Tåler frost.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilseffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

Emballage

15 kg sæk

PRODUKTBLAD



Receptnr.: 1001

DB-nr.: 1953748

PR-nr.: 1195541

Blanding

Mørtlen blandes i tvangs- eller horisontalblander. Tilsæt vand til ønsket murekonsistens - normalt svarende til ca. 16 vægt %. - Blandetiden i tvangsblender er 10-15 minutter. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Mørtlen kan genoprøres dog uden yderligere tilsætning af vand. Som vinterforanstaltning kan op til 60 °C varmt blandevand anvendes.

Udførelse

Forarbejde

Benyt traditionelt murerværktøj.

Opmuring

Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afrensning kan undgås. Tryk fugerne, når mørtlen er tilpas afbundet. Kost murværket diagonalt for at fjerne eventuelle mørtelrester. Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.

Efterbehandling

Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærkning. Se Murerhåndbogen (MURO), SBI-anvisning 64 og diverse pjecer fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg (Teknologisk Institut) samt, afdækning af murværk og materialer" (BYGITEGLDK). Se vejledning på dk.weber.

Anvendelsesbegrænsninger

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

EHS

Saint-Gobain Weber er en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, certificeret i henhold til DS/EN ISO 14001 og DS/EN ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification Denmark A/S.

Fremstillingsprocesser og miljøforhold bliver styret i henhold til godkendte og dokumenterede forretningsgange og instruktioner. Styringen gør, at vi altid kan garantere produkter af ensartet, høj kvalitet. Produkterne gennemgår som en del af certificeringen løbende inspektioner og afprøvninger.