



weber multi 280 hvid

Weber Multi 280 hvid er en specialmørtel med ekstrem god vedhæftning og bearbejdelse, anvendelig til mange forskellige opgaver, både inden- og udendørs, fx:

- Hæftemørtel og facadepuds på alle mineralske underlag, også ikke-sugende underlag.
- Tyndpuds-/filtsemørtel på mineralske underlag, fx beton og tegl.
- Indfarvet sokkelpuds.
- Slutpuds på armeringspuds.

Produktbeskrivelse:

Weber Multi 280 hvid er en dekorativ slutpuds, med lang holdbarhed selv i belastet miljø. Mørtlen har stadig den samme gode vedhæftning og bearbejdelse som Weber Multi 280 grå er kendt for.

Produktet er fremstillet på basis af chromatneutraliseret cement. Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end svarende til 2 mg pr. kg tør cement. Neutraliseringens holdbarhed svarer til oplysning under "Opbevaring".

Blanding:

Weber Multi 280 hvid blandes i tvangsblender eller ved mindre portioner i murbalje med boremaskine påsat piskeris/blandespiral. Rent vand tilsættes til ønsket pudsekonsistens, svarende til maks. 3,6 liter til én sæk mørtel og blandes i 3-5 minutter. Weber Multi 280 hvid kan desuden anvendes i alle gængse blandedpumper og sprøjtepudsmaskiner (vandtilsætning max 20 %). *Anvend altid mørtel fra samme produktionsdato og samme vandtilsætning, for at minimere nuanceforskelle.*

Forarbejde:

Underlaget skal være fast, sundt, have god styrke, og gerne fremstå svagt sugende. Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt, eller grundes med weber.prim 403 universalprimer - helst dagen forinden.

Udførelse:

Pudslag på ikke sugende underlag, fx fliser: Underlaget afrenses grundigt for filmdannende midler. Pudslaget udføres altid som 2-lagsløsning. Første dag udføres Weber Multi 280 grå som et hæftelag, og tidligst næste dag påføres Weber Multi 280 hvid til ønsket lagtykkelse. Overfladen filtses når mørtlen er fingertør.

Tyndpudsning: Weber Multi 280 hvid trækkes på fx med stålbræt. Når mørtlen er fingertør, færdiggøres overfladen med filtsebræt eller lign. til ønsket udseende og struktur.

Armeringspuds: Armeringspuds (netpuds) udføres altid i to arbejdsgange. Først armeres detaljerne; i overgangen mellem sokkel og facade (typisk 15 cm over terræn) klæbes weber.therm 400/401 startliste fast på underlaget med Weber Multi 280 grå. Langs hjørner, dør- og vinduesfalse klæbes hjørnelister weber.therm 314, og der klæbes diagonalarmringer ved dør- og vinduesåbninger, så risiko for revnedannelser i pudsen minimeres. Dagen efter at ovenstående er udført, påføres første lag Weber Multi 280 grå. Pudsen kan påføres manuelt eller med sprøjtepudsmaskine. Første lag skal være ca. 5-6 mm tykt. Der ilægges weber.therm 397 EF glasfiberarmeringsnet i den våde puds. Husk 10 cm overlappning ved samlingerne. Nettet glattes ind i den våde puds med stålbræt eller amerikaner. Tidligst dagen efter påføres andet lag Weber Multi 280 hvid i 2-3 mm lagtykkelse til samlet lagtykkelse på ca. 8 mm. Når mørtlen er fingertør, afsluttes med en filtsning af pudsen.

Særlige forhold: Ved arbejde med især mørkere farver er det vigtigt at benytte så lidt vand som muligt på fx filtsebrættet under færdiggørelsen.

Produktspecifikation

Anbefalet lagtykkelse (afhængig af løsning)	min. 1 mm, max 8 mm pr. arbejdsgang.
Anvendelsestemperatur	+5 til 25°C (luft- og emnetemperatur).
Brugstid efter blanding	ca. 60 min.
Eksponeringsklasse	MX 1 - MX 4
Sammensætning	Portlandcement, hjælpestoffer og velgraderet sand.
Forbrug	ca. 1,5 kg pr. m ² pr. mm lagtykkelse.
Vandtilsætning	15-20 %.
Diffusionsåben	Ja.
Densitet	ca 1500 kg/m ³
Opbevaring	24 måneder fra produktionsdato, opbevaret tørt og i uåbnet emballage.
Emballage	18 kg papirsæk, 56 sække pr. palle.

Nyttig information

Varenummer	5200959052
DB-nr.: N/A	PR-nr: 4568972

Anvendelsesbegrænsninger:

Temperaturen under pudsearbejde og hærdeperiode skal være over +5 °C – også i underlaget. De friske puds-overflader skal beskyttes mod direkte sollys, kraftig vind og fugtpåvirkning. I stærkt sollys, ved vind og trækgener, regnvej og ved udsigt til regn skal der etableres en passende afskærmning og inddækning. Nypudsede overflader skal beskyttes mod regn/fugt, til komplet hærkning er opnået.

Anvend altid mørtel fra samme produktionsdato for at minimere nuanceforskelle.

Pudses der på saltholdige underlag (fx ældre eller højtryksrenset murværk) kan der opstå skæmmende udfældninger og afskallinger.

I vinterhalvåret er der risiko for frostskafer, hvis der tyndpudses på fugtigt underlag, da mørtlen ikke kan hærde. Pudsning udendørs bør kun foretages i sommerhalvåret. Alternativt skal der etableres afdækning/opvarmning for at sikre acceptable udførelsesbetingelser.

For yderligere vejledning se "Projektering og planlægning af tyndpuds" på www.weber.dk.

Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.

Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet end at de informationer, der her gives under punktet "Anvendelsesområde" er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspillet med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold