

Ydeevnedeklaration (DoP) - nr. 12

22-10-2025 / REV. 23

I henhold til EU forordning nr. 305/2011 og bilag III, EU forordning nr. 574/2014

1.	Varens unikke identifikationskode: Navn / varenummer		PTM Selvbyggerpap / 948
2.	Tilsigtede anvendelser		Fleksibel forstærket tagpap til tagdækning, overpap.
3.	Fabrikant		Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S Vester Allé 1 6600 Vejen
4.	System eller systemer til vurdering af konstanten af ydeevnen AVCP		2+
5.	Harmoniseret standard		EN 13707:2004 + A2:2009
6.	Notificeret organ		RISE Research Institute of Sweden, Borås, Id-nr. 0402
7.	Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
	Brandmodstandsevne (systemafprøvning)	EN 13501-5	B _{Roof} (t2)
	Reaktion mod brand	EN 13501-1	NPD
	Vandtæthed B	EN 1928	10 kPa
	Trækstyrke LR	EN 12311-1	830 ± 60 N/50 mm
	Trækstyrke TR	EN 12311-1	585 ± 20 N/50 mm
	Brudforlængelse LR	EN 12311-1	55 ± 5 %
	Brudforlængelse TR	EN 12311-1	60 ± 5 %
	Rodfasthed	EN 13948	NPD
	Modstand mod statisk last, A	EN 12730	20 Kg
	Modstand mod dynamisk last, A	EN 12730	1000 mm
	Sømrivestyrke LR	EN 12310-1	250 ± 20 N
	Sømrivestyrke TR	EN 12310-1	300 ± 15 N
	Peelstyrke i overlæg	EN 12316-1	175 ± 20 N/50 mm
	Forskydningsstyrke i overlæg	EN 12317-1	610 ± 15 N/50 mm
	Varmestabilitet	EN 1110	≥ 115 °C
	Varmestabilitet efter varmeældning	EN 1296/EN 1110	≥ 105 ± 5 °C
	Kuldefleksibilitet	EN 1109	≤ 24 °C
	Kuldefleksibilitet efter varmeældning	EN 1296/EN 1109	≤ 18 ± 1 °C
	Farlige stoffer		NPD
8.	Ydeevnen for produktet anført i pkt. 1 og anvendt efter pkt. 2 er i overensstemmelse med de i pkt.7 deklarerede værdier.		

Vejen, 22-10-2025



Henrik Brogaard
Udviklingsingeniør