



Datablad

Klæbeasfalt

DATO: 01-10-2024 / VERSION: 14

Produktet anvendes til klæbning af tagpap på lavhældningstage, samt til reparation af tagpaptage og skifertage samt til kitning og fugning ved ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende.

Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med spartel, eller fugepistol.

Den krævede styrke opnås efter 8 døgns afhærdning ved minimum 10 °C.

Klæbeasfalts produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



Produktnavn:

Klæbeasfalt

Produktnummer:

1141

PRODUKTBESKRIVELSE

Produktet er en sejtflydende bitumenopløsning tilsat mineralske fibre og fyldstoffer.

DIMENSIONER

Spande kg.	Farve	Antal pr. palle	Lev. kode	Nettovægt kg/palle
10	Sort	24	A	240
5	Sort	60	A	300
0,90 (patron)	Sort	180	A	162
0,31 (patron)	Sort	300 12 patr. pr. karton	A	93

TEKNISKE DATA

Egenskab	Enhed	Værdi
Forbrug	kg/m ²	1 - 2 (afhængig af opgaven)
Massefylde	g/m ³	0,970
Bitumenindhold	%	ca. 67
Fiberindhold	%	ca. 3,8
Opløsningsmiddelindhold	%	ca. 29
Flammepunkt	°C	ca. 37
Brandfareklasse		II-1
National mærkning		1-1 1993 (MAL-kode)
Fortydning		Mineralsk terpentin
Afrensning		Oliefjerner/terpentin
Praktisk tørretid	Uge	1 (afhængig af temperatur og ventilation)

KUNDEINFORMATION:

Brugsanvisning:

Se vedligeholdelsesguiden på
www.phonixtagmaterialer.dk

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

PRODUCENT/LEVERANDØR

Nordic Waterproofing/Phønix Tag Materialer

Vester Allé 1

6600 Vejen, DK

Tlf: (+45) 79 96 21 00

info@phonixtagmaterialer.dk

www.phonixtagmaterialer.dk