



Datablad

TagSealer

DATO: 01-10-2024 / VERSION: 3

Fugemasse og brandtætning i ét

TagSealer anvendes både som tagfugemasse og til brandsikring efter bagstop-fuge metoden.

TagSealers produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

A. Som Tagfugemasse

TagSealer kan anvendes til fugning af bl.a. klemskinner, indskud i murværk, samt til øvrige fugeopgaver på taget. TagSealer vedhæfter godt til metaller (herunder aluminium, rustfrit stål og galvaniseret stål), beton, hård PVC, natursten og de fleste malede overflader. Hæfter ikke på ren bitumen og plasttyperne PE og PP.

TagSealer anvendes på rengjorte, tørre eller let fugtige overflader. Fugen glitter du efterfølgende med en fugepind dyppet i vand. TagSealer anvendes på rengjorte, tørre eller let fugtige overflader. Fugen glitter du efterfølgende med en fugepind dyppet i vand.

B. Som brandtætning efter bagstop-fugemetoden

Du kan anvende TagSealer til at forsegle revner og sprækker i tagfladen for at hindre flammespredning til den underliggende tagkonstruktion.

TagSealer påføres direkte i sprækker op til 12 mm bredde, med fuld vedhæftning til overfladen. Sprækker bredere end 12 mm stoppes med blød mineraluld inden fugning med TagSealer. Til fugning af brede sprækker anvendes en svalehale-fugespids, der gør det muligt at forsegle en bred fuge op til ca. 40 mm.

TagSealer anvendes også i dampspærre-niveau til at tætne omkring gennemføringer. Hæfter ikke på ren bitumen og plasttyperne PE og PP. TagSealer opfylder blandt andet kriterierne i BYG-ERFA-blad nr. (37) 170604: "Brandteknisk lukning af spalter mod hulrum – ved renovering og merisolering af tagpaptage".

PRODUKTBESKRIVELSE

TagSealer er en neutral 1-komponent fugemasse. Den hærdet ved reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge.

Sikkerhedsregler:

Indeholder 3-aminopropyltriethoxysilan, amimofunktionel oligosiloxan
Kan udløse allergisk reaktion.



Produktnavn:

TagSealer

Produktnummer:

365

DIMENSIONER

Produkt ml.	Farve	Antal pr. kolli	Lev. kode	Nettovægt kg/palle
300 (patron inkl. fugespids)	Sort	12 patr. pr. karton		
600 (pose inkl. fugespids)	Sort	12 patr. pr. karton		
40 mm bred fugespids (passer til fugepistol til 600 ml pose)	Sort			

TEKNISKE DATA

Egenskab	Enhed
Type	Neutral 1-komponent fugthærdende silikonefugemasse
Konsistens	Pastøs tixotropisk masse
Vægtfylde	ca. 1,3 kg/liter
Holdbarhed	1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring
Emballage	300 ml patron og 600 ml alufoliepose
Vejrbestandighed	God

KUNDEINFORMATION:

Betingelser for anvendelse: Kan påføres ved temperaturer fra -5°C til +40 °C og en relativ luftfugtighed på minimum 30%. Betingelser for anvendelse: Kan påføres ved temperaturer fra -5°C til +40 °C og en relativ luftfugtighed på minimum 30 %.

Hærdning: Hindedannelse efter 5-15 min., afhængig af lufttemperatur og fugtighed. Gennemhærdning 1-2 mm/døgn. TagSealer hærdner langsommere ved lavere temperatur og luftfugtighed. Det anbefales, at TagSealer først ½ time efter påføring udsættes for varmepåvirkning fra gasbrænder.

Rengøring: Fjernes med en tør klud, evt. rester kan fjernes med acetone inden hærdning. Hærdet fugemasse fjernes mekanisk.

Efterbehandling: TagSealer kan ikke overmales.

Sikkerhed: Se produktets sikkerhedsdatablad.

PRODUCENT/LEVERANDØR

Nordic Waterproofing/Phønix Tag Materialer

Vester Allé 1

6600 Vejen, DK

Tlf: (+45) 79 96 21 00

info@phonixtagmaterialer.dk

www.phonixtagmaterialer.dk