



## BYGNINGSASFALT

Dato: 2012-08-27 Udgave: 6 Erstatte: 2011-04-29

Bygningsasfalt anvendes til fugtisolerung og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton; samt til rustbeskyttelse af jerndele.

Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med blød kost eller pensel.

Arbejdet udføres i en tør periode, da våd Bygningsasfalt kan skylles delvis bort af regnvand.

Bør ikke udføres i direkte sollys.

### Grundung

Grundung foretages med Grundingsasfalt



Produktnavne:  
Bygningsasfalt  
Produktgruppe:  
ProduktNr:  
342

## PRODUKTBEKRIVELSE

Produktet er en tyndflydende bitumenopløsning.

Spande ltr.	Farve	Spande/Palle	Lev.kode	Nettovægt Kg/palle
10	Sort	24	A	240
5	Sort	60	A	300
2,5	Sort	108	A	270

## TEKNISK DATA

Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Forbrug	l/m <sup>2</sup>	0,25-0,50
Massefylde	g/cm <sup>3</sup>	0,923
Bitumenindhold	%	Ca. 62
Opløsningsmiddelindhold	%	Ca. 38
Flammepunkt	°C	Ca. 42
Brandfareklasse		II-1
National mærkning		2-1 1993 (MAL-kode)
Fortynding		Mineralsk terpentin
Afrensning		Oliefjerner/terpentin
Praktisk tørretid v. 20°C	Timer	4-6

## KUNDEINFORMATION

### **Brugsanvisning:**

Sikkerhedsdatablad medsendes

---

## PRODUCENT / LEVERANDØR

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Denmark

Tel: +45 79 96 21 00

Fax: +45 79 96 21 88

[www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)

---