



Datablad

Bygningsasfalt

DATO: 01-10-2024 / VERSION: 14

Bygningsasfalt anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton; samt til rustbeskyttelse af jerndele. Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med blød kost eller pensel.

Arbejdet udføres i en tør periode, da våd Bygningsasfalt kan skylles delvis bort af regnvand.

Bør ikke udføres i direkte sollys.

Grundning

Grundning foretages med Grundingsasfalt.

Bygningsasfalts produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



Produktnavn:
Bygningsasfalt

Produktnummer:
942

PRODUKTBESKRIVELSE

Bygningsasfalt er en tyndtflydende bitumenopløsning.

DIMENSIONER

Spande L.	Farve	Antal pr. palle	Lev. kode	Nettovægt kg/palle
10	Sort	24	A	240
5	Sort	60	A	300
2,5	Sort	108	A	270

TEKNISKE DATA

Egenskab	Enhed	Værdi
Forbrug	l/m ²	0,25 - 0,50
Massefylde	g/cm ³	0,923
Bitumenindhold	%	ca. 62
Opløsningsmiddelindhold	%	ca. 38
Flammepunkt	°C	ca. 42
Brændfareklasse		II-1
National mærkning		2-1 1993 (MAL-kode)
Fortynding		Mineralsk terpentin
Afrensning		Oliefjerner/terpentin
Praktisk tørretid v. 20 °C	Timer	4 - 6

KUNDEINFORMATION

Brugsanvisning:

Se vedligeholdelsesguiden på
www.phonixtagmaterialer.dk

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

PRODUCENT/LEVERANDØR

Nordic Waterproofing/Phønix Tag Materialer

Vester Allé 1
6600 Vejen, DK
Tlf: (+45) 79 96 21 00
info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk