

GORI DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE 608 – VINDUER & DØRE

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Til ud- og indvendig side af vinduer og yderdøre, som er grundede, vacuumimprægnerede eller tidligere malebehandlede.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger og alger behandles med GORI Algefjerner. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Hvis træet er meget snavset kan det evt. rengøres med en højtryksrenser med moderat tryk Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11.1. Tryk- eller vacuumimprægneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp. Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 608. Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger bør afrenses med GORI Trævask. Ved eksponering over længere tid skal fladerne slibes eller skures med en stiv børste samt afvaskes med GORI Trævask. Vinduer af eksotisk træ eller som tidligere er oliebehandlede, grundes med DYRUP Spærregrunder for at sikre mod farvegennemslag fra vandopløselige træindholdsstoffer. På jern fjernes alt løstsiddende rust til ren og fast bund, og der grundes med DYRUP Rust Grunder.
Behandling	Påfør 2-3 x GORI 608, levetiden øges ved flere lag.

	Endetræ skal mættes og kan kræve flere behandlinger.
Påføring	Pensel el. rulle i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Bør ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	vand og sæbe.
Alment	Indholdet omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Hvis vinduer/døre skal lukkes inden for samme dag: Mal 1 x den første dag og 1 x den anden dag. Hvis vinduer/døre først behøves lukket næste dag, kan der males 2 x samme dag.

TEKNISK PRODUKTBESKRIVELSE

Rækkeevne	8-10 m ² /l, afhængig af bundens sugsevne
Tørretid	Berøringsstør: 1 time. Overmalbar: Ca. 4 timer. Gennemtør: 1 uge. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype	Heldækkende træbeskyttelse plast-alkyd.
Vægtfylde	Ca. 1,2 g/ml.
Viskositet	Creameagtig.
Tørstofindhold	32 - 36 vol. %

Specielle egenskaber

Cremet, fyldig og hurtigtørrende. God strygbarhed, flyder godt og er let at påføre.

SAMMENSÆTNING**Bindemiddel**

Acrylbaseret med olie.

Pigmentering

Organiske og uorganiske pigmenter.

Opløsningsmiddel

Vand.

Aktive stoffer

Indeholder fungicider til beskyttelse mod skimmel på overfladen.

SIKKERHED OG MILJØ**Generelt**

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til brugsanvisningen på produktet.

Ecolabel

Standard farver har Ecolabel.

**GODE RÅD**

Optimal holdbarhed opnås ved korrekt systembehandling afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed og

vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne, og jævnlig renholdelse af behandlede overflader en forudsætning for optimal holdbarhed.

Se videovejledning om behandling af vinduer på www.gori.dk

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.