

GORI TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE 502 - TRÆFACADER

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Til overfladebeskyttelse af udendørs træ. Ikke velegnet til gangarealer samt andet vandretliggende træværk.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger og alger behandles med GORI Algefjerner, misfarvninger fjernes med GORI Terrasse Rens. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11. Nyt tryk- eller vacuumimprægneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp. Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 502 Transparent.
Behandling	Påfør 2-3 x GORI 502 i træets længderetning.
Påføring	Pensel i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Må ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe.
Alment	Omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendig. Kraftige nuancer kan indeholde

overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning før brug.

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne	Ru træ 8-10 m ² /l høvlet træ 10-12 m ² /l afhængig af underlagets sugeevne.
Tørretid	Berøringstør: Ca. 4 timer. Overmalbar: Ca. 16 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger, ved 23°C og normal luftfugtighed (60%), afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype	Transparent alkydmodificeret træbeskyttelse.
Vægtfylde	Ca. 1,0-1,1 g/ml.
Viskositet	-
Tørstofindhold	Ca. 19 – 21 vol. %.
Specielle egenskaber	Alkyd-modificeret træbeskyttelse. Fremhæver træets struktur og åretegning. Giver træet en dekorativ og vejrbestandig overflade. Nem at påføre. Beskytter mod solens uv-stråler og hæmmer angreb af overfladeskimmel og blåsplint.

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	Alkyd og acryl.
Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
Opløsningsmiddel	Vand.
Aktive stoffer	Indeholder fungicider til beskyttelse mod skimmel på overfladen.

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til brugsanvisningen på produktet.

GODE RÅD

Brug aldrig farveløs som afsluttende behandling. Ved vedligeholdelse af transparente farver kan farveløs blandes med forholdet 1:1 så træet ikke bliver væsentligt mørkere.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.