

# Vægmaling Silkemat 10

## Produktbeskrivelse

Silkemat vægmaling som har god vedhæftning, dækkeevne og påføringssegenskaber. Anbefales til steder, hvor der ønskes en silkemat, rengøringsvenlig og robust finish.

## Anvendelse

Anvendes til underlag såsom murværk, puds, beton, vandskurede vægge og tapet. Spærrer ikke for gennemslag fra vandskjolder og nikotin.



## Underlag

Skal være rent, tørt og bæredygtigt.

## Påføring

Afrens, slib og fjern løstsiddende materiale og maling.  
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.  
Eventuelle skader og revner udbedres med spartelmasse.  
Smittende og ubehandlede sugende overflader grundes med forankringsgrunder.  
Påfør 1-2 gange maling med pensel eller rulle.  
Husk at lufte ud, når du har malet.

## Godt at vide

Hvis malearbejdet afbrydes, opbevares maleværktøj med fordel i lufttæt pose for at undgå udtørring.  
Beskæring kan foretages med tape eller speciel beskæremalepude.  
Husk at fjerne tapen, mens malingen stadig er våd.  
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Køligt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	10;Silkemat
Tørstof vægt (%)	49
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

### Nuværende TDS Version

august 2023

### Erstatter TDS Version

juli 2023