

Sandspartel M

Produktbeskrivelse

Sandspartel M er en let spartelmasse til håndpåføring med bredspartel.

Anvendelse

Anvendes indendørs til spartling af huller og ujævnheder samt fuldspartling på væg og loft.

Benyttes på puds, beton, gips og tapet.



Underlag

Skal være rent, tørt og fast.

Påføring

Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel.

Der vaskes efter med rent vand.

Svagt bundne og sugende underlag grundes med forankringsgrunder inden spartling.

Fordel spartlen jævnt og udglat med bredspartel.

Når spartelmassen er tør, slibes og grundes overfladen inden videre behandling.

Husk at lufte ud når du har spartlet.

Godt at vide

Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske.

Forventet resultat

Jævn overflade til videre behandling.

Færdigbehandles med tapet eller vægbeklædning og/eller maling.

Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Spartel- og fugemasse
Kulør (spartel)	Lys grå
Massefylde (kg/l)	1.1
Tørstof vægt (%)	58
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vedhæftning på beton (MPa)	0,7
Lagtykkelse (nominel mm)	3
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

februar 2023

Erstatter TDS Version

december 2021