

Produktinformation:

Luxi Vådrumsspartel

Færdigblandet medium let spartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Luxi Vådrumsspartel er en færdigblandet let spartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldeevne, som gør den nem at påføre og slibe.

Produktet er særligt udviklet til vådrum og egner sig til fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader og lignende overflader.

Luxi Vådrumsspartel har fremragende vedhæftning – selv på vanskelige underlag som keramiske fliser og højglansmalede flader.

Den er kompatibel med de fleste typer maling og sikrer et flot slutresultat.

Spartelmassen er CE-mærket og opfylder kravene i henhold til EN 13963. Den er godkendt til brug i gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser.

Se produktets DoP (Deklaration of Performance) for yderligere information

FYSISKE / KEMISKE DATA:**Spartelmasse:**

Pigment/Fyldstof:	Ekspanderet perlite og dolomit
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Farve:	Lyseblå
Massefylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Ved kraftig eller direkte vandpåvirkning bør spartelmassen beskyttes, f.eks. ved overmaling.

Brugsanvisning:

Forberedelse:

Sørg for, at alle overflader er rene, tørre og fri for støv og løse partikler. På stærkt sugende eller afsmittende underlag anbefales det at grunde med Væggrunder efter rengøring.

Påføring:

Spartelmassen påføres manuelt med en bredspartel. Når overfladen er tør, slibes eventuelle ujævnheder let væk for at opnå et glat og ensartet resultat

Lagtykkelse:

- Produktet kan påføres i lag op til **3 mm**. Ved behov for tykkere lag bør spartlingen udføres i flere omgange, hvor hvert lag er næsten helt tørt, før næste påføres.
- For tidlig påføring af næste lag kan medføre **svind og sprækkedannelser**.

Rækkeevne:

- Fuldspartling: ca. 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
- Gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/meter.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, underlag, temperatur, luftfugtighed og ventilation. Under normale forhold er spartelmassen **slipeklar efter 8–10 timer**. Ved spartling af gipspladesamlinger anbefales det at vente mindst **et halvt døgn** før videre behandling.

Rengøring

- Fjern spartelmasse fra huden med **vand og sæbe**.
- Værktøj rengøres med **vand**, mens spartelmassen stadig er våd.
- Hærdet spartelmasse fjernes **mekanisk** eller ved **iblødsætning i vand**.

Sikkerhed

Se produktets **sikkerhedsdatablad** for yderligere information.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.