

Produktinformation:

Luxi Rullespartel Medium

Færdigblandet medium letspartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Luxi Rullespartel Medium er en færdigblandet, let spartelmasse, særligt velegnet til indendørs fuldspartling og sammenspartling af gipsplader i tørre rum ved hjælp af rulle.

Den cremede konsistens gør produktet ideelt til udjævning af lofter og vægge, hvor man ønsker at fjerne strukturer som væv, savsmuldstapet eller lignende overflader.

Spartelmassen påføres nemt og effektivt med en rulle, og det bedste resultat opnås ved efterglatning med en glittespartel. Dette system sikrer en ensartet og glat overflade med minimalt behov for slibning.

Luxi Rullespartel Medium kan overmales med de fleste typer maling og er CE-mærket i henhold til EN 13963. Den opfylder alle krav til anvendelse i gipspladesamlinger – se produktets DoP for yderligere information.

FYSISKE / KEMISKE DATA:**Spartelmasse:**

Pigment/Fyldstof:	Ekspanderet perlite og dolomit
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Farve:	Lys grå
Massefylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig

Brugsanvisning:

Forberedelse:

Sørg for, at alle overflader er rene, tørre og fri for støv og løse partikler. På stærkt sugende eller afsmittende underlag anbefales det at grunde med Væggrunder efter rengøring.

Påføring:

Ved fuldspartling anbefales det at anvende en **langhåret malerulle** for nem og effektiv påføring. Fugt malerrullen med vand ved opstart. Fordel spartlen jævnt med rullen på hele overfladen og udglat herefter med bredspartel. Når spartelmassen er tør, slibes eventuelle ujævnheder bort.

Lagtykkelse:

- Produktet kan påføres i lag op til **4 mm**.
Ved behov for tykkere lag bør spartlingen udføres i flere omgange, hvor hvert lag er næsten helt tørt, før næste påføres.
- For tidlig påføring af næste lag kan medføre **svind og sprækkedannelser**.

Rækkeevne:

- Fuldspartling: ca. 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
- Gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/meter.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, underlag, temperatur, luftfugtighed og ventilation. Under normale forhold er spartelmassen **slipeklar efter 8–10 timer**. Ved spartling af gipspladesamlinger anbefales det at vente mindst **et halvt døgn** før videre behandling.

Rengøring

- Fjern spartelmasse fra huden med **vand og sæbe**.
- Værktøj rengøres med **vand**, mens spartelmassen stadig er våd.
- Hærdet spartelmasse fjernes **mekanisk** eller ved **iblødsætning i vand**.

Sikkerhed

Se produktets **sikkerhedsdatablad** for yderligere information.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.