Produktinformation:

Stabile Spartelmasse Grov

Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med gode arbejdsegenskaber

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Stabile Spartelmasse Grov *er en færdigblandet, grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde, høj fyldeevne og minimalt svind. Produktet er særligt let at påføre og slibe, hvilket gør det ideelt til både professionelle og gør-det-selv-brugere.*

Spartelmassen er beregnet til indendørs brug i tørre rum og egner sig til udspartling af dybe huller samt fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Stabile Spartelmasse Grov *kan overmales med de fleste typer maling.*

FYSISKE / KEMISKE DATA:

Spartelmasse:

Pigment/Fyldstof:	*Ekspanderet perlite og dolomit*
Maks. kornstørrelse:	*0,3 mm*
Farve:	*Lys grå*
Massefylde:	*ca. 1,0 kg/liter.*
Holdbarhed:	*Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.*

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	*Ja*
Bestandighed:	*Spartelmassen er ikke vandbestandig*

Brugsanvisning:

Forberedelse: *Sørg for, at alle overflader er rene, tørre og fri for støv og løse partikler. På stærkt sugende eller afsmittende underlag anbefales det at grunde med Væggrunder efter rengøring.*

Påføring: *Spartelmassen påføres manuelt med en bred spartel. Når overfladen er tør, slibes eventuelle ujævnheder let væk for at opnå et glat og ensartet resultat.*

Lagtykkelse:

- *Produktet kan påføres i lag op til **10 mm**.*
  Ved behov for tykkere lag bør spartlingen udføres i flere omgange, hvor hvert lag er næsten helt tørt, før næste påføres.
- *For tidlig påføring af næste lag kan medføre **svind og sprækkedannelser**.*

Rækkeevne: *ca. 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.*

Tørretid: *Tørretiden afhænger af lagtykkelse, underlag, temperatur, luftfugtighed og ventilation. Under normale forhold er spartelmassen **slipeklar efter 8–10 timer**.*

Rengøring

- *Fjern spartelmasse fra huden med **vand og sæbe**.*
- *Værktøj rengøres med **vand**, mens spartelmassen stadig er våd.*
- *Hærdet spartelmasse fjernes **mekanisk** eller ved **iblødsætning i vand**.*

Sikkerhed
*Se produktets **sikkerhedsdatablad** for yderligere information.*

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.