



PRODUKTDATABLAD

KALKMALING

- Kalkbasert veggmalning.
- Gir en matt overflate.
- Svanemerket.



2097 0015



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Kalkmalning er en kalkbasert veggmalning med marmormel som fyllstoff. Hey'di Kalkmalning er en slagregnstett og diffusjonsåpen malning til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Kalkmalning blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate med noe fargespill.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for gammel malning, løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Overflaten forvannes, eller primes med uførtynnet Hey'di Primer Fasade.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di Kalkmalning blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med malerrull og pensel. Benytt 3,5 liter vann til 7 kilo pulver. La blandingen stå i 5-10 minutter før den røres opp på nytt. Blandingens skal være lett å påføre, men skal ikke renne. 1. strøk skal krysstrykes godt inn i overflaten. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått". Siste påføring skal alltid påføres i samme retning. Det anbefales å røre om i malingen av og til. Utblandet malning må brukes innen ca. 1 døgn, dekk til spannet med lokk eller plastfolie ved lengre opphold. Neste strøk påføres når det foregående er overflatetørt. Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. To strøk gir slagregnstett overflate.

Unngå å stryke Hey'di Kalkmalning på varm mur eller i sterkt solskinn. Ved påføring av flere strøk fuktes underlaget godt med vann før nytt strøk påføres. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

0,2-0,3 kilo pr. m² pr. strøk.

Tørketid

Hey'di Kalkmalning herder (karbonatiserer) ved hjelp av kuldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i min. 2 døgn etter påføring.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning

7 kilo spann.



TEKNISKE DATA:

Vanntilsetning: ca. 3,5 l/7 kg

Materialforbruk: 0,2-0,3 kg/pr. m²

Største kornstørrelse: 70µm

Brukstid: 2-4 timer

Vanndamp diffusjon
(0,5kg/m²): S^d= 0,02m

Vanntetthet
(etter NBI-29/1983): Høy slagregnstetthet

PRODUKTKODER:

Hey'di varenr:

Hvit: 3951

Lysgrå: 3952

Grå: 3953

GTIN nr:

Hvit: 7054150039512

Lysgrå: 7054150039529

Grå: 7054150039536

NOBB nr:

Hvit: 60027030

Lysgrå: 60027031

Grå: 60027032

REVISJONSDATO:

Dato: 02.06.22

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

HEY'DI AS

Adresse: Pb 13 Frogner,
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no