

# HEY'DI PRODUKTDATABLADE

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE [WWWHEYDI.NO](http://WWWHEYDI.NO)



# HEY'DI STØP B25

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.

Tykkelse 2-8 cm.

## Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Støp B25 er laget av sement og gradert. Hey'di Støp B25 benyttes til støpearbeider inne og ute, enten som påstøp i lagtykkeler mellom 2 og 8 cm eller i forskaling. Til større støpearbeider kan det tilsettes inntil 30 % støpesand eller pukk. B25 erstatter både B20 og B30.

## Forarbeid - Underlag

Til støpearbeider der Hey'di Støp B25 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, stov, fett m.m. Støpetykkelelse under 4 cm bør alltid være fast forankret. Eksempel på hvordan dette kan gjøres: Overflaten forvannes før den gyses/primes med Hey'di Heft, unngå fritt vann på overflaten når gysingen utføres. Ved utblanding av Hey'di Støp B25 erstattes ca ¼ av vannet med Hey'di KZ for å sikre godt heft til gysingen. Man kan også lage en gysing ved å blande mørten med vann/Hey'di KZ blandet 1:1. Støping kan utføres når gysingen er gangbar.

## Utblanding

Benytt tvangsblander, alternativt frittfallsblander, og bland i min. 5 minutter. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Til påstøp benyttes jordfuktig mørtel, ca. 2,2-2,4 liter rent vann til 25 kilos sekk. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte varmt vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

## Bruksmåte

Hey'di Støp B25 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie bør det legges inn armering. Massen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager ved temperaturer rundt 15 °C.

## Forbruk

25 kilo Hey'di Støp B25 gir ca. 12,5 liter ferdig masse.  
2 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse.

## Tøketid

Hey'di Støp B25 ettervannes i flere dager, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

## Pakning

25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo bigbag.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning:	ca. 2,2-2,4 l/25 kg
Største kornstørrelse:	4 mm
Bruktid:	ca. 2 timer
Trykkfasthet:	1 dogn: 10 MPa 7 dogn: 22 MPa 28 dogn: 30 MPa

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

25 kilo:	1723
500 kilo:	1737
1000 kilo:	1733

### GTIN nr:

25 kilo:	7054150017237
500 kilo:	7054150017374
1000 kilo:	7054150017336

### Nobb nr:

25 kilo:	44640865
500 kilo:	46554200
1000 kg:	46554177

## Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 27.02.18



## HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.