

# SEMFIX GRÅ



## EGENSKAPER

Grått flislim

Til gulv og vegg

Vannfast og frostsikkert

## Beskrivelse

Hey'di Semfix Grå er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge.

## Bruksområder

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C.

## Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørt.  
*Forbruk primer:* 1 liter dekker ca. 8-12 m<sup>2</sup>.

## Utblanding

Hey'di Semfix Grå blandes med 1,3-1,6 liter vann til 5 kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i ca. 5 minutter, rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Hey'di Semfix Grå er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

## Bruksmåte

Hey'di Semfix Grå påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

## Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn. Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugsevne.

## Forbruk

2-4 kilo pr. m<sup>2</sup> avhengig av tannstørrelse.

## Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 24 måneder fra produksjonsdato.

## Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk

# SEMFIX GRÅ

**TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):**

Materialforbruk:	2-4 kg pr. m <sup>2</sup>
Kornstørrelse (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	2-3 timer
Åpen tid:	ca. 20 min.
Fuging:	12-24 timer
Justeringstid flis:	30-40 min.
Frostbestandighet:	Meget god
Vanntilsetning:	1,3-1,4 ltr/5 kg, 4-4,7 ltr/15 kg
EN 12004:	C2TE S1
Lagring:	24 måneder fra produksjonsdato i ubrudd forpakning i tørre rom
Forpakning:	5 kg pose og 15 kg sekk

**PRODUKTKODER:**
**Varenummer:**

5 kg pose: 6121

15 kg sekk: 6122

**GTIN nummer:**

5 kg pose: 7054150061216

15 kg sekk: 7054150061223

**NOBB nummer:**

5 kg pose: 60050588

15 kg sekk: 60050589

**PR-nummer:**

Revisjonsdato: 07.02.23



Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

**HEY'DI AS**

 Adresse: Pb 13 Frogner,  
 N-2017 Frogner  
 Telefon: (+47) 63 86 88 00  
 E-post: heydi@heydi.no  
 www.heydi.no