



## NO - HEY'DI BETONGLOOK

### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er en mikro-sement som påføres som maling på vegg, og er bygget opp av hvit spesialsement, finmalt marmorsten og tilsetningsstoffer.

Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en overflate med et matt betonguttrykk med farge-nyanser. Hey'di BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute. Ved bruk på bad skal det være fullverdig membran bak.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Sugende underlag primes med Hey'di Primer Fasade. Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey'di BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger ingen priming. Ikke sugende underlag/glatte flater slipes lett med fint sandpapir.

### Utblending - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med rent vann, 1 liter til 2,2 kilos spann, og det skal benyttes drill med blandevisp. Det anbefales ikke å dele spannet i flere blandinger da dette vil gi en dårligere blanding av produktet og fargeforskjeller.

**NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i ca. 1 minutt.**

**Når malingen begynner å sette seg, ikke tilsett mer vann, men rør opp malingen på nytt og malingen vil få en bedre konsistens.**

Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk som ønskes. Påføring foretas med en bred, kraftig pensel (Rulle anbefales ikke). Blandingen skal være lett

å påføre, men skal ikke renne. Man vil aldri få 2 like overflater med Hey'di BetongLook. Denne matte malingen vil gi forskjellig uttrykk ut ifra hvordan man stryker på malingen. Om man velger å kryssstryke, legge den horisontalt eller vertikalt. Det vil alltid bli fargenyanser i Hey'di BetongLook, den skal ha et fargespill i de nyansene man velger. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått" (ikke avslutt midt på vegg for å fortsette senere, dette vil gi fargeforskjell, flekking vil også synes). Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt (alt. kan veggen fuktes med vann før maling av neste strøk).

Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. Unngå å stryke Hey'di BetongLook på varm mur eller i sterkt solskinn. Bruk tid er ca. 60-90 minutter. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk.

### Tørketid

Hey'di BetongLook herder på ca. 3 timer avhengig av temperatur.

### Etterbehandling

Hey'di Topp brukes som sluttbehandling der det kan bli vannsøl, eller for et lettere renhold av overflaten. Hey'di Topp anbefales påført i minst to tynne strøk med en korthåret rulle, (stryking med microfiberklut kan gi slipemerker i overflaten). Hey'di Topp gir en blankere overflate og en annen opplevelse av fargen. Brukes ufortynnet i minst 2 støk.

### Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.



# BETONGLOOK

MIKROSEMENT FOR VEGG, PÅFØRES SOM MALING  
MIKROCEMENT FÖR VÄGG, APPLICERAS SOM FÄRG  
MICRO CEMENT FOR WALL, APPLIED AS PAINT





## SE - HEY'DI BETONGLOOK

### Beskrivning och bruksområde

Hey'di BetongLook är en cementburen produkt som appliceras som färg. Produkten är uppbyggd på vit specialcement, vitt marmormjöl, stenmjöl samt tillsatsmedel. Hey'di BetongLook blandas med vatten och ger en yta som ser ut som gjuten betong. Hey'di BetongLook kan användas på underlag av keramiska plattor, gipsskivor, puts, tegel m.m. Produkten är lämplig för både inom och utomhusbruk.

### Förarbete - Underlag

Underlaget måste vara fritt från damm, fett, lösa partiklar m.m. Ogämnheter i underlaget skall spacklas och repareras innan behandling med Hey'di BetongLook. Sugande underlag primas med Hey'di Primer Fasad. Primern skall torka i minst 3 timmar innan Hey'di BetongLook påföres. Ej absorberande underlag behöver inte primas. Icke-absorberande underlag / släta ytor slipas lätt med fint sandpapper.

### Blandning - Användning

Hey'di BetongLook blandas med rent vatten i blandningsförhållande 1 liter vatten till 2,2 kilo pulver. Produkten går att blanda med mindre vatten om en grövre look önskas. Blandningen utförs med maskinvisp.

**OBS! Blandningstid 2 minuter. Låt produkten stå och mogna 4-5 minuter innan du blandar upp den igen i**

*ca. 1 minut. Blandningen skall vara lätt att påföra men inte rinna.*

Hey'di BetongLook påföres med roller eller en bred, kraftig pensel. Var noga med att arbeta in produkten ordentligt i underlaget och påför Hey'di BetongLook «vått i vått». Vid flera strykningar skall tidigare strykning ha torkat i minst 3 timmar. Användnings temperaturen får ej understiga +10 grader, detta gäller även underlaget. Använd inte Hey'di BetongLook i direkt solljus eller på varma underlag. Verktyg rengöres i vatten. Brukstid i hink är ca. 1 timme.

### Åtgång

0,2-0,4 kilo per kvm och strykning.

### Torktid

Hey'di BetongLook härdar på ca. 3 timmar.

### Efterbehandling

Hey'di Topp rekommenderas som slutbehandling

### Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

### Förpackning

2,2 kg spann.



## UK - HEY'DI BETONGLOOK

### Description - Areas of Use

Hey'di BetongLook is a concrete product applied as paint. It is composed of a white special cement, white powdered marble, powdered rock and additives. Hey'di BetongLook is mixed with water, and gives a surface with a matte concrete expression. Hey'di BetongLook may be applied to ceramic tiles, wood, gypsum, plaster, etc., indoors as well as outdoors.

### Preparation - Substrate

The surface must be free from loose particles, dust, grease, etc. To repair dents, damage and uneven surfaces, use a type of repair mortar suitable for the substrate. Prime absorbent surfaces using Hey'di Primer Fasad. Allow the primer to dry for at least 3 hours before applying Hey'di BetongLook. Non-absorbent substrates do not require priming.

### Mixing - Application

Hey'di BetongLook is mixed with water, 1 litre per 2,2 kg can, using a drill with a mixer attachment or a general-purpose blender.

**Note: Mix time 2 minutes to lump-free compound, leave the compound to stand for approx. 4-5 minutes and stir again for approx. 1 minute.**

The amount of water can be reduced depending on the desired expression. Application is by a strong broad brush. The compound should be easily applied and should not run. You will never get 2 equal surfaces with

Hey'di BetongLook. This matte paint will give different expressions of how to paint the paint. If you choose to cross-iron, place it horizontally or vertically. There will always be color tunes in Hey'di BetongLook, it will have a coloring game in the nuances you choose. Working from corner to corner, taking care to apply the compound "wet on wet".

A single coat will normally produce the desired surface; wait for about 3 hours before priming it again if you decide to apply further coats. Temperature during application shall be at least +10 °C, this also applies to the substrate. Do not apply Hey'di BetongLook to warm masonry or in strong sunlight. The application period is about 60-90 minutes. Rinse tools in water.

### Consumption

0,2 to 0,4 kg per sq.m per coat.

### Drying Time

Hey'di BetongLook hardens in about 3 hours.

### Finishing

Hey'di Topp is the recommended finishing product.

### Storage

Keep in a dry place. For best result use product within two years.

### Packaging

2,2 kg bucket.

