

Produktdatablad

Herregård Terrassebeis Oljebasert



Herregård Terrassebeis oljebasert er en løsemiddelbasert beis beregnet til utendørs bruk på terrasser og hagemøbler av impregnert treverk. Den inneholder pigmenter og UV-stabilisator som beskytter treverket mot sollysets nedbryting og filmkonserverende middel mot svertesopp. Herregård Terrassebeis oljebasert er slitesterk, penetrerer godt og hindrer oppsprekking av underlaget. Kan også brukes på treverk av lerk, men kun 1 strøk.

Revidert 30.04.2025

Symboler



Tekniske data

Type:	Løsemiddelbasert med høyverdig alkylid
Farge:	Base A, C, gul transparent, brekkes til ønsket farge.
Glans:	Ca.8 (1 strøk), ca.25 (2 strøk)
Viskositet:	60-70" F4
Litervekt:	0,9 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 38 volum%
Påføringsmetode:	Pad, pensel eller rull. Skal ikke sprøytes.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit. Produktet skal normalt ikke tynnes.
Anbefalt forbruk:	Ca. 6-10 m ² /liter pr. strøk, høvlet tre.
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Brukstørr:	12 timer
Støvtørr:	4 timer
Minimum påføringstemperatur:	0 °C. Lave temperaturer gir lengre tørketid, og økt fare for duggmatting m.m.

Forbehandling

Underlaget skal være rent og tørt. Nytt, impregnert treverk må være tørt før behandling; det kan ta alt fra noen uker til 2-3 måneder. Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester. Rengjør terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Terrassen bør behandles så raskt som mulig etter at den er ren og tørr, for å unngå at overflaten slites som følge av vær-eksponering.

Ved behandling av gammel/tidligere behandlet treverk rengjør terrassen med Gjøco Terrasserens Gel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Gjenta behandlingen ved veldig skittent underlag. La tørke godt før videre behandling.

	Løs beis fjernes og grå, værslitte flater må stålborstes eller slipes ned til friskt tre før videre behandling. Løse flak og tre-fibre/grått treverk kan forhindre inntrengning og gi avflassing. Ved rengjøring av terrasser av lerk og tropiske tresorter o.l., følg retningslinjer fra leverandør for bruk av rengjøringsmiddel.
Bruksmåte	Spann med ulike batchnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Nye terrasser påføres 1 strøk med Herregård Terrassebeis oljebasert. Terrasser som har stått mer enn 1 år og som har en sugende overflate, kan påføres 2 strøk. På gamle og slitte terrasser som er eldre enn 3 år, kan opptil 3 strøk påføres. Beisen skal påføres i tynne strøk, og neste strøk påføres når første strøk er berøringstørt. For tykke strøk og/eller for mange strøk kan gi avflassing. Beisen skal trekke ned i underlaget og ikke danne film. Tørk av overskudd av beis med lofri fille. Ett strøk vil gi et matt utseende, mens 2 eller 3 strøk vil gi et blankere utseende. Beisen vil trekke ulikt i treverket rundt kvister og mykere deler av treet, noe som kan gi ulikt fargespill. Behandling av kvist, og harde og tette tresorter som for eksempel lerk, kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket. Treverk av lerk skal påføres kun 1 strøk.
Påføringsmetode	Beisen påføres med pad, rull eller pensel. Påfør beisen i bordets hele lengde og behandle 2-3 bord i slengen. Overskudd av beis skal tørkes av. Unngå påføring i sterkt solskinn, fuktig vær og ved lave temperaturer. Beisen vil tåle fuktighet etter 1 time ved normale forhold, men kraftig regn for tidlig etter påføring kan gi synlige merker. Det anbefales derfor å ha en presenning klar i tilfelle regn. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden. Vær spesielt oppmerksom ved vår og høst med lave nattetemperaturer.
Farge	Terrassebeisen er transparent, og fargen vil derfor variere i forhold til underlaget. Husk at fargen blir kraftigere og mørkere jo flere strøk som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment. Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå nyanseforskjeller i fargen.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende beis skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. 
Øvrig informasjon	Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Det anbefales ikke å bruke beisen uten tilsats av brekkfarge/pigment. Emballasjestørrelser: 2,7 og 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <600 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

