

Produktdatablad

Gjøco Emaljelakk



Gjøco Emaljelakk er en blank og slitesterk dekkmalning beregnet utenpå primet underlag av metall, tre og hardplast. Benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder, smijernsporter, sykler, hagemøbler, møbler, innredninger, lamper, potter, lysestaker, flaggstenger, o.l. Også velegnet til bruk på tre-detaller på båter over vannlinjen.

Revidert 17.12.2024

Symboler



Tekniske data

Type: Alkydoljebasert maling

Farge: Ulike

Glans: Blank

Litervekt: 1,1 kg/l

Tørrestoff: Ca. 54 volum%

Påføringsmetode: Pensel, rull eller sprøyte.

Tynner / rengjøringsmiddel: White spirit.

Anbefalt forbruk: Ca. 10-12 m²/liter, avhengig av underlaget.

Anbefalt filmtykkelse, våt: 90 mikrometer

Anbefalt filmtykkelse, tørr: 40 mikrometer

Veil. data høytrykksprøyte:

Dyse: 0,015-0,021"

Viftevinkel: 65-80°

Malingstrykk: 150 kg/cm²

Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):

Støvtørr: Ca. 5 timer

Overmalingsintervall, minimum: 24 timer

Forbehandling

Underlaget må være fritt for fett, olje og andre forurensninger. Rengjør med Gjøco Kraftvask eller Gjøco Husvask. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Fjern gammel løs maling og løstsittende rust. Jern og stål grunnes med Gjøco Antirustprimer. Aluminium, sink, sandblåst/forsinket stål grunnes med Gjøco Metallgrunning.

Bruksmåte	Rør malingen godt om før bruk. Malingen er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Påfør 2-3 strøk etter behov.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Emballasjestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 