

Produktdatablad

Gjøco Poxydekk Epoksymaling



Gjøco Poxydekk er en luktsvak, vanntynnbar 2-komponent epoksymaling til innendørs bruk. Malingen danner en vannfast og slitesterk film som står godt mot de fleste kjemikalier og løsemidler. Bestandigheten mot syrer er noe begrenset. Kan brekkes til ønsket farge. Gjøco Poxydekk kan brukes på mur, betong- og mineralske flater i vaskerom, driftsrom, kjeller og trapper, lagerhaller, bensinstasjoner og vegger i husdyrrom. Ikke egnet til underlag som er i bevegelse som for eksempel treverk og metall. Til gulv med stor slitasje anbefales Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL.

Revidert

04.04.25

Symboler



Bruksområder

Vaskerom
Driftsrom
Kjellere
Betongtrapper
Lagerhaller
Vegger i husdyrrom
Garasjer (med mindre slitasje)

Tekniske data

Type:	To-komponent epoksymaling		
Farger:	Lys grå + A, B og C base som brekkes over Gjøcomix		
Glans:	Blank, 55 – 70		
Blandingsforhold:	Del A	Del B	Sum (del A + del B)
	0,7 liter	0,2 liter	0,9 liter
	2,1 liter	0,6 liter	2,7 liter
	7 liter	2 liter	9,0 liter
Egenvekt på blanding:	1,2 kg/l		
Tørrestoff:	59 vekt%		
Påføringsmetode:	Rull eller pensel		
Tynning/rengjøringsmiddel:	Vann		
Forbruk:	5 – 8 m ² /liter		
Brukstid:	30 min. Brukes omgående etter at del A og del B er blandet.		
Tørketid (23°C, 50% R.H.):			
Støvtør:	2 – 3 timer		
Overmal. intervall, min.:	6 timer ved 20°C		

Overmal. intervall, maks.:	24 timer ved 20°C. Ved lenger intervall bør flatene mattes for å sikre vedheft.
Minimum påføringstemp. °C:	+12 °C i underlag og luft. Ved bruk ute, anbefalt i perioden mai-august.

Forbehandling

Underlaget må være tørt, fast, rent og fritt for fett. Nystøpte gulv må herde i minimum 2 måneder før det males. Ubehandlete gulv og sement/slam hinnen på ny betong må fjernes ved sliping før videre behandling. Overflaten skal være fast. Tidligere malte flater vaskes med Gjøco Gulv og Panelrens eller Gjøco Kraftvask eller annet egnet rengjøringsmiddel. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Underlag med membranherdere kan gi dårlig vedheft; sjekk derfor vedheft eller fjern membranherderen før videre behandling.

Bruksmåte

Bruk samme batchnr. på samme strøk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Gjøco Poxydekk bør oppbevares i romtemperatur i ett døgn før bruk for bedre påføringsegenskaper. Del 1 og 2 blandes godt sammen med langsomt-gående drill med visp i 3–4 minutter. Første strøk kan tynnes med inntil 10% vann og brukes som grunning. Blandingen bør brukes innen 30 minutter, for å forhindre at malingen herder i boksen, og blir vanskelig å stryke ut. NB. Tykke strøk kan gi matt film. Sørg for god utlufting og luftsirkulasjon ved påføringen og under tørketiden. Dårlig ventilasjon og for lav temperatur i luft og underlag kan gi mattskjolding og dårlig herding. Ved bruk ute på for eksempel altaner, bør den brukes i perioden mai-august, fordi høy luftfuktighet/ tidlig duggfall og lave temperaturer kan gi dårlig herding. Kan gulne og kritte i sollys. Til gulv med stor slitasje anbefales Poxydekk Ekstrem eller GjøcoPoxy SL, som f.eks. i garasjer hvor det kjøres med piggdekk.

Lagring

Emballasjen må holdes godt tilsluttet og lagres tørt ved jevn temperatur. Produktet skal fraktes og lagres stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende epoksy skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Utherdet epoksy kan leveres på miljøstasjoner som restavfall, men det anbefales at den aktuelle miljøstasjonen kontaktes for konkrete råd, fordi det kan være lokale variasjoner. Ren og tørr emballasje kan sorteres som plast.

**Øvrig Informasjon**

Malingen tåler ikke frost.
Emballasjestørrelser: 0,9, 2,7 og 9 liter

Sikkerhet

Produktet kan gi kontaktallergi og det skal brukes egnede hansker, arbeidstøy og briller. Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS avd. Galterud
Sagmoen 100, NO-2223 Galterud
Telefon: +47 712 91 700
E-post: office@gjoco.no

