

# Veggmaling 10 Modehvit\_

## Produktbeskrivelse

Silkematt veggmaling som har god vedheft, dekkeevne og påføringssegenskaper. Anbefales for steder hvor en silkematt, rengjøringsvennlig og robust finish ønskes.

## Anvendelse

Brukes til underlag som murverk, puss, betong, vannskurte vegger og tapet. Sperrer ikke for gjennomslag fra vannskjolder og nikotin.



## Underlag

Skal være rent, tørt og bærekraftig.

## Påføring

Rens, slip og fjern løstsittende materiale og maling.  
Smuss, skitt, fett og avsmittende materiale fjernes ved rengjøring.  
Eventuelle sprekker fylles ut med sparkelmasse.  
Lett avsmittende underlag grunnes med forankringsgrunn.  
Påfør 1-2 strøk maling med pensel eller rulle.  
Husk å lufte ut når du har malt.

## God praksis

Dersom du avbryter malejobben, kan verktøyet med fordel oppbevares i en lufttett pose for å unngå uttørking. Utsparing kan foretas med tape eller en spesiell utsparingsmalepute. Husk å fjerne tapen mens malingen fortsatt er våt.  
Overflaten må belastes kun forsiktig inntil malingen er helt gjennomherdet.

## Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

**Oppbevaring:** Kjølig, frostfritt og tett lukket

## Tekniske data

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Glans   | 10;Silkematt                |
| Tørstoff vekt (%)   | 49                          |
| Almindelig rekkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)              | 8                           |
| Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding | Min. +10°C                  |
| Luftfuktighet   | Maks luftfuktighet 80 % RF. |
| Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)                        | 1                           |
| Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)               | 2                           |
| Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)                     | 28                          |
| Fortynning  | Vann                        |
| Rengjøring av verktøy osv.                                | Vann og såpe                |

### Nåværende TDS Versjon

august 2023

### Erstatter TDS Versjon

juli 2023