

Produktdatablad

Gjøco Silkematt Rom



Gjøco Silkematt Rom er en luktsvak vanntynnbar ren akrylmaling for innendørs bruk. Dekker godt og gir en slitesterk overflate som er lett å holde ren. Ideell som veggmaling. Anvendes på bygningsplater, puss, betong, glassfiberstrie, miljøstrie, tidligere malte flater etc.

Revidert 22.03.24

Symboler



Tekniske data

Type:	Vanntynnbar akryl dispersjonsmaling.
Farge:	Hvit, A, B og C base, farger blandes over Gjøcomix.
Glans:	Silkematt 7-10
Litervekt:	1,3 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 40 volum%
Påføringsmetode:	Pensel, rull, eller sprøyte. Sprøyting bør gjøres av profesjonelle. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det er lettere å unngå skjolder.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt forbruk:	8 - 12 m ² /liter, avhengig av underlaget.
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysetørrelse:	0,53 mm (0,021")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)
Tørketid (23 °C, 50 % R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	2 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviket ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.
Minimum påføringstemperatur:	+5 °C. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Gjøco Interiørvask eller Gjøco Gulv- og panelrens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir og grunnes med Gjøco Sperregrunn. Det anbefales å ta prøveoppstrøk ved usikkerhet om underlaget kan overmales. Ny panel og gammel misfarget

	panel påføres minimum 2 strøk Gjøco Sperregrunn for isolering og sperring av kvist.
Bruksmåte	Gjøco Silkematt Rom er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Påføres jevnt og fyldig. På sugende og porøse underlag anbefales 3 strøk for å unngå skjolder. Bruk gjerne rull med forlengerskaft fordi det er lettere å unngå skjolder. For å få et jevnt resultat, anbefales det å rulle hele lengder i samme retning på hele veggen.
Farger	Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Eventuelt kan ulike batchnummer blandes før bruk. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer maling til samme prosjekt i etterkant.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Miljømerking	Gjøco Silkematt Rom er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.  Produktet er testet i henhold til de testkrav som settes av BREEAM-NOR. Produktet tilfredsstiller BREEAM-NOR HEA 02. Gjøco Silkematt Rom inneholder ingen stoffer på A20-listen.
Avfallshåndtering	Flytende maling og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Malte flater må herde i minimum 4 uker før rengjøring med mildt rengjøringsmiddel. Lyse merker på mørke flater fjernes med mikrofiberklut og rent vann. Rør godt om før bruk. Emballasjestørrelser: 0,68 L; 2,7 L og 9 L
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <1 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon**Gjøco AS**

Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt

Telefon: +47 712 91 700

E-post: office@gjoco.no

