

Produktbeskrivelse

Sandsparkel LH er en lett sparkelmasse til påføring for hånd med bredsparkel.

Anvendelse

Brukes innendørs til sparkling av hull og ujevnheter også helsparkling på vegger og tak. Benyttes på puss, betong, gips og tapet.



Underlag

Må være rent, tørt og fast.

Påføring

Rengjøring foretas med grunnrengjøringsmiddel.

Vask over med rent vann.

Svakt limte og sugende underlag grunnes med forankringsgrunning før sparkling.

Fordel sparkelmassen jevnt og glatt deretter ut med bredsparkel.

Når sparkelmassen er tørr, slipes og grunnes overflaten før videre behandling.

Husk å lufte ut når du har sparklet.

God praksis

Ved sliping skal øyevern og støvfiltermaske brukes.

Forventet resultat

Jevn overflate til videre behandling.

Ferdigbehandles med tapet eller veggkledning og/eller maling.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett lukket

Tekniske data

Farge (sparkel)	Grå
Densitet (kg/l)	1.1
Tørstoff vekt (%)	58
Almindelig rekkeevne (m²/ltr.)	1
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks luftfuktighet 80 % RF.
Tørketid vid 20° C, 60% RF (timer)	4
Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager)	28
Vedheft på betong	0,7
Lagtykkelse (nominell mm)	3
Kornstørrelse (maks. mm)	0,2
Fortynning	Skal ikke fortynnes
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

februar 2023