



PRODUKTDATABLAD

EXPRESS

- Byggsparkel.
- Spenningsfri og hurtigbindende.
- Inne og ute.
- 1-50 mm lagtykkelse - tørr på 2 timer.



Beskrivelse

Hey'di Express er en sementbasert, spenningsfri, hurtigbindende byggsparkel som benyttes både inne og ute. Hey'di Express kan legges ut i lag med tykkelse på 1 til 50 mm.

Bruksområder

Hey'di Express benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser, støpeasfalt, sponplater m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Vanlige bruksområder er bygging av fall, helsparkling av gulv som umiddelbart skal belegges, reparasjon av sår og skader i betong og puss, oppretting av slitte trappetrinn m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C. Dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey'di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med uførtynnet Hey'di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey'di Spesialprimer Xtra eller som gysing. Hey'di Express blandes med en væskeblanding av Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som koster ut på underlaget dagen før sparkling. På utvendig sugende underlag, skal det forvannes før gysing. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som det sparkles er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget før Hey'di Express legges ut.

Utblanding - Bruksmåte

Hell først rent vann i blandedekaret, ca. 1 liter vann til 5 kilo, eller 3-3,2 liter til 15 kilo Hey'di Express. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. Brukstil for utblandet masse er ca. 20 minutter. Ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstiden bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Hey'di Express påføres med sparkel eller brett. Kan påføres i tykke lag uten at massen siger. Minimum lagtykkelse er 1 mm, der man ønsker å sparkle tykkere lag, over 50 mm, kan man iblande opptil 25 % tørket sand, kornstørrelse 0-4 mm. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking

Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Hey'di Express kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 45 minutter og belegges etter ca. 2 timer. **NB!** Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegg kan limes til Hey'di Express. På gulv kan Hey'di Express overmales med egnet gulvmaling som ferdig overflate.

Forbruk

1,5 kilo Hey'di Express pr. mm beleggetykkelse pr. m².

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder etter produksjonsdato.



Pakning

5 kilo pose og 15 kilo sekk.

TEKNISKE DATA:

Materialforbruk:	1,5 kg/l
Vanntilsetning:	ca. 1 l/5 kg
Utleggingstykkelse:	1-50 mm
Brukstid:	ca. 20 min.
Gangbar:	ca. 45 min
Beleggbar:	2 timer

PRODUKTKODER:

Hey'di varenr:

5 kg: 243

15 kg: 244

GTIN nr:

5 kg: 7054150002431

15 kg: 7054150002448

NOBB nr:

5 kg: 10577658

15 kg: 30160311

REVISJONSDATO:

Dato: 13.01.22



Hey'di AS
Postboks 13
NO-2017 Frogner
Norge
13
01-13-0042-004-01

EN 13813

243 – Hey'di Express/Byggsparkel
Filler

Cement-based, quick binding filler
that can be used both indoors and
outdoors.

Compressive strength: **C35**
Flexural strength: **F7**
Resistance to fire: **A1**

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.

HEY'DI AS

Adresse: Pb 13 Frogner,
N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00
E-post: heydi@heydi.no
www.heydi.no