

Produktdatablad

Gjøco Proff Lettsparkel Medium



Proff Lettsparkel Medium er en høykvalitets lettsparkel til sparkling innendørs i tørre rom. Produktet er lett å påføre og slippe, og har meget god fylleevne. Til flekk-, og helsparkling av gips, betong, lettbetong samt tidligere malte flater. Velegnet til bruk under tapet.

Revidert 17.01.2024

Symboler



Tekniske data

Type:	Latekspolymer, med dolomitt og aluminiums silikat som fyllstoff
Farge:	Hvit
Litervekt:	Ca. 1,3 kg/l
pH:	Ca. 9
Kornstørrelse:	Max 0,2 mm
Tørrestoff, volum %:	Ca. 58
Påføringsmetode:	Stålsparkel, stål Brett eller maskin
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann. Skal normalt ikke tynnes
Forbruk:	Bredsparkling: 1 liter/ m ² ved 1 mm sjikttykkelse
Tørketider:	Avhenger av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet
Berøringstør:	Ca. 0,5 timer
Overmalingsintervall, minimum:	Ca. 24 timer
Sjikttykkelse:	Max. 3 mm
Minimum påføringstemperatur:	+5°C
Holdbarhet:	1 år i uåpnet emballasje

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt, fettfritt og uten løse partikler. Blanke, malte flater rengjøres med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask og mattslipes. Ujevnheter fjernes ved sliping. For skjotesparkling med papirstrimmel av nye gipsplater anbefales Proff Lettsparkel Fin eller Proff Lettsparkel J.

Bruksmåte

Proff Lettsparkel Medium påføres med sparkel, stål Brett eller maskin. Det er viktig at sparkelen er gjennomtør mellom hver behandling. Anbefalt forbruk: Avhengig av underlaget ca. 1 m²/liter ved 1 mm tykkelse. Arbeidstemperatur: Underlaget må

	ha over +10°C ved påføring. Avsliping gjøres med fint slipepapir 100–120. Sparklete flater bør grunnes før tapetsering.
Lagring	Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av sparklet for å hindre søl og inntørking. Sparklet skal fraktes, og oppbevares stående, tørt og frostfritt.
Avfallshåndtering	Sparkel og vaskevann skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall. 
Øvrig informasjon	Lagres tørt og frostfritt, og skjermet fra sollys. Uåpnet emballasje kan lagres i 12 mnd. Kan også være holdbar etter 12 mnd., sjekk konsistens og lukt. Emballasjestørrelse: 400 ml, 3L og 10 L.
Sikkerhet	Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. Bruk øyebeskyttelse ved sliping av større flater.
Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis ofte benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver.	
Kontaktinformasjon	Gjøco AS Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt Telefon: +47 712 91 700 E-post: office@gjoco.no 