

BITUMENBASERADE UNDERHÅLLSPRODUKTER

För tätning, klistring, reparation och underhåll.



Art nr:	Benämning:
4925001	Tätklister 0,3 L
4925002	Tätklister 1 L
4925003	Tätklister 3 L
4925004	Tätklister 10 L
4925005	Täckmassa 3 L
4925006	Täckmassa 10 L
4925007	Kallasfalt 3 L
4925008	Kallasfalt 10 L
4925009	Primer 3 L

TÄTKLISTER

Tätning av fogar och genomföringar för papp-, plåt-, tegel- m.fl. tak samt reparation av metall-, trä-, tegel-, betong-, hård PVC-, takpapp m.fl. ytor. Klistring av fogar på takpapp och bitumentakplattor samt för objekt där det krävs elasticitet vid låga och icke flytande egenskaper vid höga temperaturer.

ARBETSTEMPERATUR
+5° – +50° C.

TORKTID
Damm torr vid +20° C 5 timmar.
Härningstid 1–14 dygn beroende på skiktjocklek.

FÖRVARING
På torrt ställe i skydd mot sol och värme. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

ÅTGÅNG
0,5 – 1,0 l/m².

PRIMER

Förbehandling av betong-, metall- takpapp-, m.fl. ytor före bestrykning med varmasfalt, Protego Kallasfalt, eller utbredning av Protego Täckmassa.

ARBETSTEMPERATUR
+5° – +25° C.

TORKTID
Vid +20° C 2-3 timmar.
beroende på appliceringstjocklek. I kalla och fuktiga förhållanden kan torktiden flerdubblas.

FÖRVARING
På torr plats i skydd mot sol och värme.

ÅTGÅNG
0,2 – 0,4 l/m².

KALLASFALT

Isolering av grundmurar, källare, behållare m.m. mot fukt.

ARBETSTEMPERATUR
+5° – +25° C.

TORKTID
Vid +20° C 3-4 timmar.
Beroende på appliceringstjocklek. I kalla och fuktiga förhållanden kan torktiden flerdubblas.

FÖRVARING
På torr plats i skydd mot sol och värme.

ÅTGÅNG
0,6 – 1,0 l/m².

TÄCKMASSA

Ytbeläggning av papp- och plåttak, korrugerade bitumentakplattor samt för fästande av singel.

ARBETSTEMPERATUR
+5° – +25° C.

TORKTID
Vid +20° C 3-4 timmar.

FÖRVARING
På torrt ställe i skydd mot sol och värme. Förvaras i rumstemperatur minst 1 dygn före användning.

ÅTGÅNG
Papptak **0,5 – 0,7 l/m².**
Papptak **0,4 – 0,6 l/m².**

Använd lacknafta för att ta bort eventuella fläckar och för rengöring av redskap.

Läs mer om Protego produkter på www.innovexa.se/protego