

Tätklister K-36



Art.nr	Benämning	Dimension
295026	Tätklister K-36	300 ml/tub
295027	Tätklister K-36	1 liter
295028	Tätklister K-36	3 liter

Beskrivning

Tätklister K-36 är en svart trögflytande elastisk bitumenmassa.

- ✓ Fäster även mot fuktigt underlag
- ✓ Fungerar även i lägre temperaturer
- ✓ Fullvärdigt klister för både över- och underbeläggningar

Användningsområde

Används för klistring av skarvar på bitumenmembran eller takshingel.

Montering

Applicering med spackel:

Bred ut klistret i ca 1 mm skikt. Exempelvis med en 4 x 4 mm tandad spackel. Håll spackeln i 45° vinkel. Pressa samman ytorna noggrant för att undvika luftbubblor och tryck kraftigt samman tills klistret tränger ut ur fogen. Jämna sist till och dra av med spackel det klister som trängt ut.

Applicering med sprutpistol (tub):

Skarv utföres med 3 parallella strängar (diameter 5-7 mm). Pressa samman ytorna noggrant.

Viktigt!

- Förvara alltid torrt i skydd mot sol och hetta.
- Rengör ytorna från lösa partiklar, smuts och fett. Porösa eller dammiga ytor bestryks först med primern K-80.
- Förvaras i rumstemperatur 1 dygn innan användning.
- Överkonsumera ej klistret. Använd rekommenderad mängd och beakta användning i soligt och varmt väder.
- Torkad produkt och tom förpackning samt färsk produkt som klassas som riskavfall skall deponeras enligt lagstiftning och myndigheternas instruktioner på lokal avfallshanteringsanläggning.

Teknisk specifikation

Material:	Trögflytande bitumenmassa
Åtgång:	ca 0,1 l/m skarv alt minst 1 patron/5 m skarv
Arbetstemperatur:	+5°C till +50°C (användning under +5°C förlänger härdningstiden betydande)
Värmebeständighet:	> +100 °C, men flyter inte heller vid högre temperaturer
Dammtorrt vid +20 °C:	ca 5 h
Härdningstid:	1-14 dygn beroende på skiktjockleken