

**Cuprinol**<sup>®</sup>

It's all wood needs

# Cuprinol Fasadfärg Plus

Mars 2020

## Produktbeskrivning

Cuprinol Fasadfärg Plus är en heltäckande vattenburen oljefärg för målning av trä utomhus som är utsatt för hårda väderpåfrestningar. Cuprinol Fasadfärg Plus används både på nytt trä och på träunderlag som tidigare är målade med alkyd- eller akrylatfärg. Färgen innehåller ett unikt och patenterat bindemedel som gör att man uppnår ett tjockare färgskikt redan vid första strykningen. Detta medför att man inte behöver grundmåla träet, utan att det räcker med att impregnera med Cuprinol Grundolja.

## Behandling

### Nymålning

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

1. Impregnera med Cuprinol Grundolja på hela konstruktionen.
2. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Fasadfärg Plus

### Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).
3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja Träbas V.
4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Fasadfärg Plus.

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

### Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Modifierad alkydemulsion

**Glans:** Halvblank

**Torktid 23°C 50% RF:** 8 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 12 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** vatten

**Verktyg:** Pensel roller spruta

**Färgåtgång:** Nymålning 3-6m<sup>2</sup>/l

**Färgåtgång:** Ommålning 6-8m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 1, 2,5, 5 och 10 liter

**Baser:** BW, BM, BC, 234 Red, 237 Black

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

Denna deklaration gäller vit kulör.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Cuprinol är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009