

Produktbeskrivning

Helmatt väggfärg med bra vidhäftning och täckförmåga. Den helmatta effekten ger en elegant finish. Är lätt att applicera för att få ett snyggt och enhetligt resultat.

Användning

Används till nya och tidigare målade väggar.

På betong, puts, tapet, glasväv och filt i t.ex. vardagsrum och sovrum.

Underlag

Se till att underlaget är rent, torrt och fast.

Behandling

Rengör med målartvätt.

Eventuella sprickor, ojämnheter och hål repareras med spackel.

Lätt kritande och sugande ytor grundas med förankringsgrund.

Grunda ev fläckar av fukt eller nikotin LUXI Spärrgrund.

Applicering

Börja målningen med att stryka alla kanter och hörn med pensel, rulla sedan hela väggen med roller. Arbeta systematiskt med begränsad yta ca 1 meter i taget, och se till att måla vått-i vått.

Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

Låt färgen torka mellan strykningarna.

Tänk på att ventileras när du har målat.

Tips

Vid uppehåll i målningsarbetet kan verktyget med fördel förvaras i en lufttät påse för att undvika uttorkning.

Sparmålning kan göras med tejp eller speciell "sparning" färgkudde.

Ta bort maskeringstejpen innan färgen torkar helt.

Förväntat resultat

Helmatt yta med enhetlig finish och låg glans.

Starka särskilt mörka nyanser är mer känsliga än ljusa vid slitage och beröring.

Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Belasta ytan försiktigt tills färgen är helt genomhärdad.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl tillsluten

I sammanhang med förordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), bilaga 1, som ändrat med förordning (EU) 2020/873, Norge	
SIKKERHETSDATABLAD jem & fix	
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket	
1.1 Produktidentifikator	
Handelsnavn	: Luxi Veggmalning Helmatt
1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke- anbefalt bruk	
Identifisert bruk	: Maling
1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet	
Jem & Fix AS	
Lynløst Torg 8, 4	
NO-1380 Lynløst	
Tel: +47 76 41 35 00	
e-mail adresse til person ansvarlig for dette SDS databladet	: kundeservice@jemfix.com
1.4 Nøddetallnummer	
Nøddetall (eksplosjonskategorier)/GHS-informasjonen	
Tallformnummer	: GHS05 (Svært farlig) / GHS09 (Miljøfarlig)
	: Se avsnitt 4 om Tversterhetspiktogram
AVSNITT 2: Fareidentifikasjon	
2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding	
Produktidentifikasjon	: Blanding
Klassifisering i henhold til Fysikalt (EC) 1272/2008 (CLP/GHS)	
ikke klassifisert	
Produktet er ikke klassifisert som farlig følge forskrift (EF) 1272/2008 med endringer.	
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.	
2.2 Etikettelementer	
Signalord	: Ingen signalord
Rekkegittninger om fare	: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske fare.
Rekkegittninger om farholdningsvurdering	
Farekarakter	: Ikke anvendt
Rekkegittning	: Ikke anvendt
Rekkegittning	: Ikke anvendt
Lagring	: Ikke anvendt
Anvendelse	: Ikke anvendt
Tilleggsinformasjon på etiketter	: Inneholder BBT og CMIT/MIT (3.1). Kan gi en allergisk reaksjon. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på anmodring. Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprayning. Spraystøke må ikke inndrøes. Inneholder et biocidprodukt, som inneholder CMIT/MIT (3.1).
Dokumentnummer: 24-03-2024 Dato for neste utgave: Ingen tidligere utgave Versjon: 1.1	

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	Helmatt;3
Densitet (kg/l)	1.50
Torrhalt: Vikt %	60
Normal sträckförmåga (m²/ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	2
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Ska inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten

Nuvarande TDS version

augusti 2024